

CLEAR COAT MATT 5+1 UHS
Barniz acrílico UHS 2K 5+1 Mate**DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**

Barniz acrílico UHS Mate 2K para el sector del Car refinish y de la Industria. Puede ser utilizado como barniz en el caso de aplicaciones que requieren acabados Mate.

Asimismo, cuando se requieren acabados satinados (brillant>20%), puede ser mezclado con los diferentes barnices 2K de BPC Refinish

De la misma manera, si se requieren acabados extra mates (brillant <10%), puede mezclarse con pasta matizante.

Especialmente recomendado para pintados parciales y completos, garantiza acabados de elevadísima Calidad y duraderos y sedosos.

Conforme a los límites de categoría impuesta por la Directiva 2004/42/CE, clasificado como acabado especial. 2004/42/IIb (e)(840) 496

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas acrílicas hidroxiladas
Peso específico:	995 ± 0,03 kg/l
Color:	Opaco
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE

	Aplicación sobre base bicapa (base disolvente o base agua)
---	--

ADVERTENCIAS

- * Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad
- * Respetar la correcta dilución
- * No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C
- * Conservar en lugar fresco y seco

BP

CLEAR COAT MATT 5+1 UHS
Barniz acrílico UHS 2K 5+1 Mate**APLICACIÓN**

	5+1 con su catalizador específico 2363 Pot life > 90' a 20°C
	10 - 15% Diluyente Acrílico 6021 - 6022 18" - 20" DIN 4mm a 20°C
	1,2-1,3 mm 2,0-2,5 bar 1 + 1 = 50-60 micras
	1,5-1,7 mm 2,0-3,0 bar 1 + 1 = 50-60 micras
	5' de evaporación según la temperatura
	5 h a 20°C 20' a 60°C

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente de limpieza

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

BP