

SOFT PUTTY
Masilla Poliéster Soft**DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**

Masilla poliéster soft de uso general, para reparaciones con necesidad de rellenos medios y capas finas, de fácil aplicación y óptima adherencia.
Su tixotropía facilita su aplicación en lugares de difícil acceso.
VOC 50 g/l - conforme a los límites de la categoría impuestos por la Directiva 2004/42/EC IIB (b) (250).

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas poliéster insaturadas y cargas minerales
Peso específico:	1,9 ± 0,1 kg/l
Color:	Crema
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

PREPARACION DEL SOPORTE

	<ul style="list-style-type: none">• Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio• Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas• Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc.• Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.
---	--

ADVERTENCIAS

- Mezclar cuidadosamente con 2-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco entre +5°C y +30°C.

BPC REFINISH

Carril Cruzcampo, 78, Málaga
29004 – Málaga (España)
info@bpcfinish.com
www.bpcfinish.com

SOFT PUTTY
Masilla Poliéster Soft**APLICACIÓN**

	2-3% endurecedor en pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Aplicación a espátula
	20' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P80-P240

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente nitro o de limpieza antes del endurecimiento del producto.

CONTINUACION DE LA APLICACIÓN

Primer 1K
Masilla poliéster a pistola
Aparejo acrílico 2K

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.